

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
АКРЕДИТОВАНИЙ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
НА ВІДПОВІДНІСТЬ ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ № 20632 ВІД 02.09.2019



20632
ДСТУ ISO/IEC 17025

**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ**
(Україна, 18002, м. Черкаси вул. Гоголя, 278 тел./факс. (0472) 332698 тел./факс. (0472) 543898
e-mail: lab@st.ck.ua, lab-cherkassy@ukr.net)



Затверджую
Керівник випробувального центру
ДП "Черкасистандартметрологія"
С.А. Сотник
С.А. Сотник
2022 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№ 2687/22-ВЦ/1 - № 2689/22-ВЦ/1 від 16.08.2022

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДВС", Україна,
04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 4.

Об'єкти випробувань та реєстраційні номери:

- 2687. Тканина типу кордура 1000 D тип 1.
- 2688. Тканина типу кордура 650 D тип 2.
- 2689. Тканина типу кордура 500 D тип 3.


Виробник: "МН" Китай.

Мета випробувань: Визначення фактичних значень показників якості продукції.

Додаткові відомості: Зразки відібрані замовником. Заявка від 10 серпня 2022 року.

Дата одержання зразка для випробувань: 11 серпня 2022 р.
Зразки надійшли в ВЛ у стані, придатному для проведення випробувань.

Випробування проводилися в період: з 11 серпня 2022 р. по 16 серпня 2022 р.




Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу випробувального центру.


Будь-яка копія дійсна після завірення підписом відповідальної особи та печаткою випробувального центру.

Результати випробувань


№ 2687

| Назви показників, одиниці виміру | НД на метод випробувань | Значення показників по НД | Результати випробувань |
|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Тканина типу кордура 1000 D тип 1. | | |  |
| Водотривкість (водонепроникність), мм вод. ст. | ДСТУ EN 20811:2004 | - | 1367 |

№ 2688

| Назви показників, одиниці виміру | НД на метод випробувань | Значення показників по НД | Результати випробувань |
|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Тканина типу кордура 650 D тип 2. | | |  |
| Водотривкість (водонепроникність), мм вод. ст. | ДСТУ EN 20811:2004 | - | 1023 |

№ 2689


| Назви показників, одиниці виміру | НД на метод випробувань | Значення показників по НД | Результати випробувань |
|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Тканина типу кордура 500 D тип 3. | | |  |
| Водотривкість (водонепроникність), мм вод. ст. | ДСТУ EN 20811:2004 | - | 1273 |

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування.

Відповідальний виконавець:



К.О.Денисенко



Цей протокол не може бути частково відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу випробувального центру.

Будь яка копія дійсна після завірення підписом відповідальної особи та печаткою випробувального центру.